



100% ACRÍLICO ACABADO RESISTENTE AL MOHO Y LAS MANCHAS

PISO Y CUBIERTA H₂O

Inseco Piso y Cubierta H2O es un revestimiento versátil y duradero que produce un acabado protector duro y resistente. Piso y Cubierta H2O exhibe una excelente adherencia, resistencia a los neumáticos calientes, fácil aplicación y máximo rendimiento en pisos de madera y concreto.

- siempre pruebe la adherencia
- 2 capas finas recomendado
- 200-300 pies cuadrados cobertura/galón
- cemento y madera
- NO CONGELAR



CLICK HERE FOR ENGLISH

USOS RECOMENDADOS: Para patios, pasarelas, cubiertas de piscinas, asfalto, entradas de vehículos, pisos de garajes, cubiertas de madera y cubiertas de material compuesto debidamente preparados. Para uso interior y exterior. No lo aplique sobre pisos de concreto alisados con llana sin la preparación adecuada. Se requiere una textura para una adhesión suficiente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: General: La suciedad, la grasa, la mugre y cualquier material extraño deben eliminarse antes de aplicar un nuevo revestimiento. Trate la superficie para el moho. Asegúrese de que la superficie esté limpia y seca. Comuníquese con un representante de Inseco para obtener especificaciones detalladas de preparación de la superficie. **Concreto nuevo o sin pintar:** La suciedad, la grasa, la mugre y cualquier material extraño deben eliminarse antes de aplicar un nuevo revestimiento. Aplique una solución de 1 parte de ácido muriático en 4 partes de agua y luego lave bien con una solución TSP o un potente detergente desengrasante. Los pisos de paletas lisas deben ser grabados hasta que los poros estén abiertos y se logre una textura. Se recomienda encarecidamente el lavado a presión para garantizar que se eliminen todos los contaminantes. Aplique dos capas de Piso y Cubierta H2O. **Superficies pintadas:** Piso y Cubierta H2O se adhiere a la mayoría de las superficies pre pintadas que están firmemente adheridas al sustrato. La suciedad, la grasa, la mugre y cualquier material extraño deben eliminarse antes de aplicar un nuevo revestimiento. No grabe con ácido las superficies previamente pintadas. Piso y Cubierta H2O puede no ser compatible con ciertos tipos de acabados existentes. Las superficies brillantes deben lijarse ligeramente antes de la aplicación. Siempre verifique la adherencia antes de recubrir superficies pre pintadas. **Hormigón estampado:** El arenado es muy recomendable para las superficies de hormigón estampado. Los problemas de adherencia son comunes con las superficies de concreto estampado. Comuníquese con un representante de Inseco para obtener especificaciones detalladas de preparación de la superficie. **Superficies de madera sin pintar:** la suciedad, la grasa, la mugre y cualquier material extraño deben eliminarse antes de aplicar un nuevo revestimiento. Piso y Cubierta H2O es autocebante. Se recomiendan 2 capas. La madera nueva es susceptible a las manchas de tanino. Si esto ocurre, aplique una imprimación bloqueadora de manchas. Entre capas de Piso y Cubierta H2O. **Tarima compuesta:** Póngase en contacto con un representante de Inseco para obtener especificaciones detalladas relacionadas con el tipo de tarima compuesta.

APLICACIÓN: Mezcle bien el producto. Aplicar con brocha, rodillo o pistola sin aire. Aplique cuando la temperatura de la superficie sea de al menos 50 grados Y subiendo No diluya con diluyentes de pintura. Al rociar, use una boquilla diseñada para revestimientos de paredes planas.

TIEMPO DE SECADO ESTIMADO: Al tacto 30-60 minutos; Recubra de 2 a 4 horas; Tráfico peatonal 12 horas; Tránsito vehicular las 72 horas.

DILUYENTE RECOMENDADO: Piso y Cubierta H2O no requiere adelgazamiento y debe usarse tal cual, directamente desde el contenedor.

COBERTURA (TEÓRICA): La cobertura dependerá de la porosidad y el contorno de la superficie que se está recubriendo. La cobertura suele promediar 200-300 pies cuadrados por galón. Piso y Cubierta H2O es a base de agua.

Acabado:	Satén
Tipo de pigmento:	Dióxido de titanio y pigmentos inertes
Tipo de vehículo:	100% copolímero acrílico
Tipo de solvente:	Agua
% Sólidos Por Peso:	45% +/- 2%
% Sólidos Por Volumen:	35% +/- 2%
Densidad:	10.29 libras. Por galon
Viscosidad @ 75 grados. F (24 grados C):	100 +/- 2 K.U.
Recubrimiento VOC:	<200 g/l
Punto de inflamación, mínimo:	No inflamable
Propagación de la llama:	clasificación Clase A en sustrato no combustible Espesor de película
Seca recomendado por capa:	1.0-2.0 MILS DFT.
Tiempo de Secado Estimado: La alta humedad y/o las bajas temperaturas pueden prolongar el tiempo de secado y curado.	Al tacto 30-60 minutos Recubra de 2 a 4 horas Tráfico peatonal 12 horas Tránsito vehicular las 72 horas

NO CONGELAR

PRECAUCIÓN: ¡MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!
¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN.** Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse a sí mismo y a su familia comunicándose con la Línea Directa Nacional de Información sobre el Plomo al 1-800-424-LEAD o inicie sesión en www.epa.gov/lead.

Los datos técnicos contenidos en este documento son verdaderos y precisos en la fecha de emisión, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. Se debe contactar a un representante de Povia Paints con cualquier pregunta relacionada con la información del producto o los procedimientos de aplicación. Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad de Povia, pero no se expresa ni implica ninguna otra garantía. La responsabilidad, si la hubiere, se limita al reemplazo del producto o al precio de compra.



Inseco, Inc.
2897 South Street
Fort Myers, FL 33916

insecoproducts.com
(800) 883-5150
info@insecoproducts.com